

## Dřevo ve venkovním prostředí

### 1. Oblasti použití

Terasy, pergoly, pavilony, palubky, lávky, můstky a také zahradní nábytek jako stoly, židle, lavice z tvrdého dřeva, např. afzelia, afrormosia, bangkirai, douglaska, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makroé, meranti, oregon pine, radiata pine, red cedar, red narra, redwood, robinie, sapelli, sipo nebo teak a také pro všechny jehličnaté dřeviny.

### 2. Běžné čištění

Pro pravidelné odstraňování nečistot použít **CC-Mýdlo na dřevo**. Zředit jej v poměru 1:200 s vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně navlhko vytřít. Používat důkladně vyždímané hadry nebo mopy.

### 3. Odstranění zašedlého závoje – intenzivní čištění

Prach a hrubé nečistoty z povrchu zamést smetákem nebo setřít měkkým hadrem. Povrch dřeva předvlhčit čistou vodou. Pro odstranění zašedlého závoje a přilnutých nečistot použít **CC-Odstraňovač povlaku**. Nanést jej štětcem (pokud možno s umělými vlákny bez kovových částic) nebo válečkem sytě na povrch a nechat minimálně 10 minut působit. Poté povrch mechanicky vydrhnout brusným roumem (např. houbou s bílým padem nebo kartáčem) po směru vláken dřeva. Brusné rouno nebo kartáč průběžně čistit vodou. Povrch po čištění důkladně opláchnout vodou (např. postříkat vodou ze zahradní hadice).

Na velmi odolných nečistotách popř. postup zopakovat a nechat produkt déle působit.

Po dokonalém zaschnutí dřevěný povrch znovu ošetřit, např. *CC-Terasovým olejem světlým* nebo *CC-Bangkirai olejem tmavým* – viz následující kapitola.

#### Upozornění:

Navazující choulostivé povrchy chránit před postřikáním, např. zakrýt ochrannou fólií. Při použití zamezit styku s kovem, používat pokud možno plastové štětce nebo plastové kartáče. Pro čištění nikdy nepoužívat vysokotlaké čistící stroje nebo tvrdý brusný papír, neboť způsobí zdrsnění povrchu, přirozený obsah vosků a olejů bude odstraněn, povrch zvětrává, špiní se a je náchylnější na působení vody.

Pro odstranění skvrn a zbarvení a pro dosažení hladkého povrchu ručně přebrousit povrch jemným smirkovým papírem (zrnitost 400). Při strojovém přebroušení vzniká teplota, díky které může vzniknout zčernání spár! Brusný prach odstranit setřením vlhkým hadrem.

### 4. Olejování povrchu

**CC-Terasový olej světlý** nebo **CC-Bangkirai olej tmavý** jsou speciální oleje na bázi rostlinných olejů pro použití ve venkovním prostředí. Díky velmi dobré nasávací schopnosti je dřevo konzervováno, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

**Pracovní postup:** Aplikace oleje je možná při venkovní teplotě minimálně 10°C. Impregnované dřevo musí být intenzivně vyčištěno dle kapitoly 3. Po dokonalém vyschnutí dřeva olej rovnoměrně nanést na povrch ve směru kresby dřeva štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Po asi 30 minutách působení přebytečný olej ještě jednou důkladně rozetřít popř. setřít štětcem nebo hadrem. Dřevo po zaschnutí přes noc znovu naolejovat štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Přitom tak dlouho pracovat mokré do mokrého, až je dřevo úplně nasyceno. Přebytečný olej důkladně odsát.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272

e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.premium-partner.cz](http://www.premium-partner.cz)

[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz)

*Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 356 Parketářské práce.*

