

CC-Dr. Schutz GmbH

Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čisticích a ošetrovacích produktů pro
podlahoviny a také čisticích systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

mobil office: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

Informace o produktu

CC-Duro Plus-přířada

1. Popis

Přířada pro další zvýšení odolnosti PU-nátěru proti poškrábání. Proto je ideální pro všechny extrémně zatěžované povrchy a také pro tmavé, na poškrábání choulostivé podlahy. **Kombinovat pouze s CC-PU-ochrannou vrstvou matnou nebo s CC-SuperPU-Siegel matným!** V této kombinaci vznikne extramatná optika nátěru. Pouze pro odborné prováděcí firmy.

2. Použití

CC-PU-ochrannou vrstvou matnou nebo CC-SuperPU-Siegel matným přelít z kanystru do zvláštní nádoby nebo kbelíku a obsah lahvičky CC-Duro Plus-přířady za stálého míchání (např. pomocí míchadla nebo vrtačky s míchacím nástavcem) pomalu přidávat do CC-PU-ochranné vrstvy a důkladně promíchat. Pro zamezení shlukování přířady okraj nádoby stírat. Po dokonalém promíchání obou komponentů ve druhém kroku přidat příslušné tvrdidlo a opět důkladně promíchat. Tuto směs zpracovat v předepsané době zpracování – tj. nejpozději do 4 hodin!

Při další práci se směsí se řídit všemi pokyny pro zpracování CC-PU-ochranné vrstvy – viz její technický list!

Upozornění: CC-Duro Plus-přířadu nepřidávat nikdy přímo do kanystru CC-PU-ochranné vrstvy!

Spotřeba: 175 g CC-Duro Plus-přířady do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy matné nebo CC-SuperPU-Siegel matného.

3. Technické údaje

pH-hodnota: nelze určit

Obsah látek: polymethylmetakrylát močoviny pryskyřice

CC-Duro Plus-přířadu skladujte uzavřenou v originální nádobě v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

4. Balení

175 g - dóza

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetrování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrníc a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svojí platnost.

