

CC-Dr. Schutz GmbH

Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čisticích a ošetrovacích produktů pro
podlahoviny a také čisticích systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

mobil office: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

Informace o produktu

CC-Premium-olej ⊕

1. Popis

Rychleschnoucí tvrdý voskový olej na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a přírodních olejů a vosků pro základní povrchovou úpravu vybroušených dřevěných podlah. Ideální v kombinaci s *CC-Tvrdidlem pro olej*, kterým je dosaženo obzvláště odolného povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžované prostory). Zdůrazňuje kresbu dřeva. Hedvábně matná optika. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Používá se po jemném vybroušení povrchu. 1K-provedení je pouze pro domácnost, jako 2K-varianta pouze pro odborné prováděcí firmy.

2. Oblasti použití

Vhodný pro dřevěné podlahy a parkety a také pro korkové podlahy a OSB desky.

3. Použití

Podlaha musí být jemně vybroušená, čistá, úplně suchá, bez prachu, mastnot, olejů a vosků. Teplota při zpracování a teplota v místnosti 18-25°C, ideální relativní vlhkost vzduchu 45-55%.

CC-Premium-olej+ před použitím důkladně promíchat, popř. odstranit škráloup na povrchu. *CC-Tvrdidlo pro olej* přidat v poměru 1:10 (100 ml na 1 litr oleje) do oleje za stálého důkladného míchání. Pro domácnosti je použití možné bez přidání tvrdidla. Otevřená doba pro zpracování směsi je cca 1 hodina. Olej rovnoměrně našpachtlujte na povrch pomocí *CC-Pružné stěrky zaoblené*. Olejový film ihned rozleštěte jednodotoučovým rotačním strojem *CC-SRP1* s bílým padem, eventuelně přebytečný olej odstraňte savými hadry. Bezpodmínečně zamezte předčasnému naschnutí oleje, pracujte popř. ve dvou a po menších úsecích. První nátěr nechejte min. 4 hodiny (bez tvrdidla min. 16 hodin) schnout. Při době schnutí delší než 24 hodin je nutné provést před druhým nátěrem zmatňující mezibrus (brusná mřížka min. zrnitost 180 nebo HP-brusný pad zrnitost 240), první nátěr ovšem přitom nesmí být probroušen. Druhý nátěr provádějte *CC-Olejovacím válečkem (4 mm)*. Olej rovnoměrně a tence rozválečujte ve směru kresby dřeva. Pracujte pořád mokré do mokrého. Po zaschnutí (min. 16 hodin) je podlaha pochůzí. Maximální zatížení je možné po 48-72 hodinách (2K provedení) popř. 10-14 dnech (1K provedení), v závislosti na tloušťce nátěru.

Upozornění: Před použitím na exotických, barevných nebo neznámých dřevinách vyzkoušejte vhodnost použití podle návodu na zkušební ploše (min 1 m²) a kontaktujte naše technické poradenství. Na korkových podlahách a exotických dřevinách provádějte první nátěr vždy v kombinaci s *CC-Tvrdidlem pro olej*. Korkové podlahy následně podle savosti a porézности popř. převálečkovat dvakrát. U dřevin s vysokým obsahem pryskyřic může dojít k rozpuštění a vytečení pryskyřice, což může popř. vést k prodloužení doby schnutí nebo nerovnoměrnostem na povrchu. V tomto případě se dá očekávat významně delší doba schnutí před druhým nátěrem. Odpovídající prodloužení doby schnutí platí také při vysoké relativní vlhkosti vzduchu nebo nižší teplotě v místnosti a při zpracování.

Při nanášení a schnutí se postarejte o důkladné větrání prostoru, ale vyvarujte se průvanu a silnému slunečnímu záření a plochu chraňte před prachem. Podlahové topení zavčas vypněte. Práci začít na straně hlavního dopadu světla (tj. zpravidla na straně oken) a postupovat pryč od světla. Při nanášení válečkem je nutno rohy místnosti a těžce přístupná místa, která nemohou být ošetřena válečkem, předolejovat plochým štětcem. Následně co možná nejdále převálečkovat.

Po důkladném vytvrdnutí oleje používat pro čištění a ošetřování dolejované podlahy *CC-Mýdlo na dřevo* nebo *CC-Péči o voskované povrchy*.

Spotřeba: cca 80 g/m² při dvou nátěrech, podle savosti povrchu

4. Technické údaje

pH-hodnota: nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel

Obsah látek: přírodní oleje a vosky, alkydové pryskyřice, uhlovodíky, bezolovnaté sušící látky.

Giscode: Ö 60 (Kód produktu pro prostředek na povrchovou úpravu)

Doba použitelnosti: 12 měsíců

VOC-obsah: 1K-provedení: Hraniční hodnota dle 2004/42/EG pro produkt (Kat. A/j) 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Pro použití připravený produkt obsahuje max. 450 g/l VOC.

2K-provedení: Hraniční hodnota dle 2004/42/EG pro produkt (Kat. A/j) 550 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Pro použití připravený produkt obsahuje max. 465 g/l VOC.

CC-Premium-olej+ podléhá směnci o nebezpečných chemických látkách a je označen upozorněním "Hořlavý". Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte výpary. Při použití ve spojení s *CC-Tvrdidlem pro olej* používejte při práci vhodné ochranné rukavice.

Hadříky nebo pady, které obsahují zbytky *CC-Premium-oleje+*, se mohou v případě nahromadění tepla samovznítit. Nechávejte je proto schnout rozprostřené a vyhazujte až po úplném zaschnutí.

CC-Premium-olej+ skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a chladu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.

5. Balení

1 l - dóza

4 l - plechová nádoba

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.

